

FICHA TÉCNICA


Cliente: ALICO S.A

Referencia: STOCK - BOLSA DOY PACK PET METALIZADO/FLEXIBLE SIN IMPRESIÓN METALIZADA 10 X 18 CM - FFA 6 CM - 97 MICRAS - CON ZIPPER - MUESCA

Producto: Bolsa Flex up, PET Met. // Flexible Coext. (PA-PE) 97 micras.

Parte: NTJ498

COMPOSICIÓN



Material	Calibre (μm)	Gramaje (g/m ²)
PET Metalizado	12	16.8
Adhesivo	-	2
Flexible (PA-PE)	85	84.5

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Bolsa Flex up fabricada a partir de una película laminada apta para contacto con alimentos. Aporta alta barrera a la humedad, al oxígeno y protección a la luz gracias al metalizado. La capa interna coextruida con poliamida ofrece buenas propiedades físicas y mecánicas como resistencia a la deformación, ruptura y punzado además de un amplio rango de sellado.

APLICACIONES

Utilizado para empacar productos sometidos a manipulación y exigencia mecánica como: alimentos, productos químicos, cuidado personal entre otros. Apto para refrigerar y congelar. Esta referencia cuenta con zipper como aditamento, para métodos de conservación como vacío o atmósfera modificada y dependiendo de la aplicación y el producto a empacar se deberán realizar pruebas de validación en cada caso. Este material no está garantizado para procesos térmicos ni llenado en caliente con temperaturas superiores a 80° C.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

PROPIEDAD	VALOR	TOLERANCIA	UNIDADES	NORMA Ó PROCEDIMIENTO
GENERALES				
Ancho	10	± 0.5	cm	Q-P-SF-S-001
Largo	18	± 0.5	cm	Q-P-SF-S-001
Fuelle	6	± 0.5	cm	Q-P-SF-S-001
Calibre	97	± 10 %	µm	F-P-E-L-004
Gramaje	103.3	± 10 %	g / m ²	--
BARRERA				
OTR (Transmisión de oxígeno)	< 1	--	cc/(m ² *24hr*atm)	ASTM D3985 23° C 0% HR*
WVTR (Transmisión vapor de agua)	< 1	--	g/(m ² *24hr*atm)	ASTM F1249, 38° C 90% HR*
FÍSICO-MECÁNICAS				
Temperatura de sellado	140	± 20	° C	P-STP-003
Fuerza de sellado	> 2.5	--	kgf / pulgada	P-STP-003
Fuerza de laminación	> 200	--	gf / pulgada	P-STP-004

RECOMENDACIONES PREVIAS AL USO

Se sugiere realizar pruebas industriales para la aplicación requerida y según las condiciones del proceso de cada cliente. El uso de cada empaque depende de la vida útil (rotación), tipo de llenado, sistema de conservación, presentación final.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EMPACADO EN CALIENTE

Esta estructura laminada al tener polietileno en su capa sellante no es recomendada para empacar producto a una temperatura mayor a 80° C, Igualmente después del empaque en caliente se recomienda hacer un choque térmico.

Cada producto, cliente, proceso de empaque es diferente, así que recomendamos que el cliente realice pruebas bajo sus condiciones particulares y valide el uso del material según su necesidad. Para empacar productos a una temperatura mayor a 80° C, se recomienda utilizar como capa sellante PP.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El material no debe estar expuesto a rayos solares directos ni cerca a fuentes de calor. Debe estar aislado de materiales aromáticos y vapores. Debe estar protegido de la lluvia y la humedad. No debe estar puesto directamente en el piso, debe estar retirado de productos químicos y evitar la contaminación por roedores y polvo. Siempre debe estar cubierto con bolsas y dentro de cajas preferiblemente.

La garantía comercial que Alico S.A. otorga a este material en las condiciones de almacenamiento mencionadas es de 1 Año.

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE

Las bolsas y los rollos son empacadas en bolsas plásticas de PEBD y posteriormente en cajas de cartón.

* La información contenida en esta ficha técnica está basada en medidas que se han generado en nuestro laboratorio y en mediciones con entidades externas. Los valores pueden ser ajustados periódicamente de acuerdo con las mediciones que se efectúen en la producción de esta misma estructura.

Fecha de actualización: 09 de enero de 2020

Fecha de emisión: 08 de septiembre de 2020

